

植绒升华喷墨热转印纸 (HTF-300)

1. 产品概述

植绒升华喷墨热转印纸 (HTF-300 / Direct Subli-Flock), 可用升华墨水的喷墨打印机把图像直接打印在转印纸上面, 然后用烫画机热转印到浅色或深色的纯棉、棉涤混纺面料、棉帆布及其它家居装饰品上。热转印后的图像色彩艳丽, 且耐水洗。

2. 产品规格与墨水兼容

- **产品规格:** A4 (210mm X 297mm) – 20 张/本; A3 (297mm X 420mm) – 20 张/本 (其它规格可定做)。
- **适用墨水:** 升华喷墨打印墨水、普通水性染料/颜料墨水。
- **主要特点:**
 - 尊贵高档的绒面质感。
 - 完美支持升华墨水及普通墨水打印。
 - 打印解析度高达 1440dpi, 色彩鲜艳, 饱和度高。
 - 面料适用性广 (100%棉、涤棉混纺、100%涤纶、棉帆布等)。
 - 颜色通吃 (深色、浅色、白色 T 恤、帽子、包袋等均可烫印)。
 - 兼容多种工具 (家用电熨斗、迷你电熨斗 mini press、专业烫画机)。
 - 耐水洗性优异, 色彩保持性良好。

3. 使用机型与打印设定

- **适用机型:** Epson Stylus Photo 1390, R270, R230, L805 等喷墨打印机。
- **打印机设定:** 模式设置为 **照片(P)** | 纸张选项为 **普通纸** | **正像打印** (图案面朝上烫印, 无需镜像反转)。

4. 电熨斗转印操作步骤

1. **裁剪图像:** 放入打印机打印, 晾干后用剪切工具剪去未打印部分。 **图像边缘需保留 0.5cm 的白边**, 以免墨水渗出弄脏衣服。
2. **撕膜摆放:** 用手轻轻将图像膜从背纸上撕下, **图像面朝上**置于欲转印的织物上, 盖上防油纸。
3. **环境要求:** 请在平稳、坚硬的表面上进行熨烫, **切勿使用具有弹性的家用烫衣板**, 否则会因支撑强度不足导致粘接不牢。

4. **熨烫设定**：将电熨斗温度设定为 **羊毛档**。达到最高温度后开始熨烫，**严禁开启蒸汽档**（水汽会严重影响转印效果）。
5. **压烫手法**：用力将熨斗后半部压于防油纸上，均匀缓慢移动数分钟，转印纸的**边缘和边角部分**需要特别用力压烫。
6. **冷却揭纸**：熨烫完毕后放置数分钟，**待完全冷却**后再将防油纸揭下。

5. 烫画机转印操作步骤

1. **预热设置**：烫画机温度设定在 **165~175°C**，压力设为 **中等压力**。
2. **面料去潮**：把衣服平整放在烫画机底板上，先**压烫 5 秒**进行平整和去潮。
3. **撕膜摆放**：转印纸打印并晾干后剪下，把绒膜从背纸上撕下来。
4. **层叠顺序**：将撕下的膜轻轻放在衣服上（**打印面朝上**） → 覆盖防油纸 → 覆盖一层棉布。
5. **压烫完成**：在 **165°C** 下压烫 **25 秒**，时间到后**撕下防油纸**即完成。

6. 注意事项与日常洗涤

- **保存环境**：转印纸应储存于相对湿度 35-65%、温度 10-30°C 的环境中。
- **洗涤要求**：建议使用普通洗涤剂、**冷水单独洗涤**。不可与其它衣服混洗，不可干洗，不可使用漂白剂。
- **洗涤保护**：洗涤时**请勿用力揉搓转印图像部分**。洗后应立即晾干，或使用烘干机烘干。
- **脱落补救**：洗涤后若图案边缘有脱落迹象，**切勿用熨斗直接熨烫转印图像**。须重新覆盖防油纸在图像上，再次熨烫即可重新粘接修复。



福州茜素数码科技有限公司

Alizarin Technologies Inc.

地址：福州市高新区 清华紫光科技园 3 号楼 901~903

电话：0591-83766293, 83766295 传真：0591-83766292

网站：<https://www.alizarin.com.cn/direct-subli-flock-inkjet-transfer-paper-3-product/>

福州公司：李春云 手机/微信：13860696268 QQ: 1787047653

永泰工厂：李小姐 手机/微信：13799989189 QQ: 377079763