

## 产 品 说 明 书

产品品名：浅色喷墨打印热转印纸（热撕）

产品型号：HT-150P

产品用途：可供喷墨及激光打印,制作个性化 T-恤、文化衫。

主要规格： A4 -100 张/包； A3 -100 张/包； A(8.5''X11'')- 100 张/包；  
 B(11''X17'') - 100 张/包； 42cm X30M /卷； 60cm X 30M/卷； 其它规格可定做。  
 适用墨水：普通的水性染料或颜料墨水

产品包装	箱规 (CM)	数量 (张)	包数/件 (包)	净重/件 (KG)	毛重/件 (KG)
出口小箱 20 张/包 OPP 袋子	46*33*17	1300	65	17	18
大箱 100 张/包 黄皮纸	46*33*26	2400	24	29	30

### 1. 产品说明

浅色喷墨打印热转印纸（HT-150P）是我们一款物美价廉、容易使用的产品，用普通的水性染料或颜料墨水的喷墨打印机打印图片，或用蜡笔、油画笔、荧光笔、彩色铅笔等绘制图像，通过家用电熨斗、迷你电熨斗 Mini Press、或专业的烫画机热转印到浅色的纯棉或棉涤面料，棉帆布及其它家居装饰品，可制作个性图片的 T-恤、文化衫、礼包、挎包、宠物装饰品等，热转印后的图像具有色彩的保持及多次洗涤。该产品特点是高打印解析度、色彩鲜艳、容易热转印、透气性佳。抵近客户，适合在电商平台、商场超市、文具卖场的分销。

### 2. 产品特点


- 适用多品种, 小批量的生产.
- 工艺简单, 无需制版直接打印输出, 流程短, 省时省力.
- 制作产品精美. 可将你喜爱的图片及影像转印到全棉, 涤棉等纺织品.
- 可印烫个性的 T-恤衫, 文化衫, 帽子, 运动服, 毛衣, 箱包, 鼠标垫等.
- 可用家用的电熨斗或烫画机熨烫.
- 具有色彩的保持及多次洗涤, 耐洗达纺织品专业标准.

### 3. 使用机型


所有的普通喷墨打印机如: **EPSON** Exceed Your Vision Epson Stylus Photo 1390, R270, R230, PRO 4400,  
**Canon** Delighting You Always Canon PIXMA ip4300, 5300, 4200, i9950, ix5000, Pro9500, **hp** HP Desk-jet 1280, HP Photo-smart D7168 , HP Office-jet Pro K550 等.

#### 4. 打印建议

打印机设定为照片(高), 打印纸选项为普通纸, 打印墨水为普通的水性染料或颜料墨水。



#### 5. 电熨斗转印的过程



- 将转印纸放入喷墨打印机打印, 欲转印图片需**镜像打印**, 晾干后将打印好的图片用剪切工具将多余部分剪去, 并在图像部分保留 0.5cm 的白边, 以免墨水渗出, 弄脏衣服. 图像面向下置于欲转印的织物上, 熨斗在背纸上**直接**进行熨烫。
- 请在平稳的表面上进行熨烫工作, 并要求该载体能够承受较大的压力建议不要使用家用烫衣板, 因为家用烫衣板有弹性且支撑强度较弱, 不利于图像的粘接。
- 请将熨斗温度设定为最高 (**麻档**)。在达到最高温度后, 开始熨烫, 如果熨斗温度低则图像转印不充分, 容易脱落. 注意不要使用蒸汽档, 水汽会影响转印效果。
- 用力将熨斗后半部压于隔层物上并均匀缓慢地移动**数分钟**, 注意在熨烫转印纸边角时要特别用力, 否则达不到最佳效果。
- 熨烫完毕后, 趁热将背纸撕下, 转印完成。

## 6. 烫画机转印的过程

- a. 使用烫画机温度设定在 185° C, 时间 15 秒. 高压力 (建议使用摇头的烫画机).
- b. 把衣服平整地放在烫画机的底板上, 烫平一下, 约 5 秒 (衣服放久了会皱和上潮).
- c. 打印后 (等墨水完全干透), 把图案以外多余的白边剪去.
- d. 把热转印纸轻轻放在衣服上面, 打印面朝下.
- e. 用 185° C, 烫画机压烫 15 秒, (如果烫画机上片烫板上已包隔热布, 温度可加高 10-15 度, 时间可加长至 25 秒)。
- f. 熨烫完毕后, 趁热将背纸撕下, 转印完成。

## 7. 注意事项

打印纸的保存环境: 相对湿度 35-65%, 温度 10-30° C.

洗涤的注意事项: 我们建议用普通的洗涤剂, 冷水单独洗转印好的 T 恤, 不可与其它衣服同时混洗, 不可干洗或漂白剂, 请不要揉搓转印部分, 洗后立即晾干或用烘干机烘干。洗涤后, 如果图像有脱落迹象, 可用背纸或防油纸重新覆盖在图像上, 重新熨烫粘接。切勿用熨斗直接熨烫转印部分。



福州茜素数码科技有限公司

Alizarin Technologies Inc.

地址: 福州市高新区 清华紫光科技园 3 号楼 901~903

电话: 0591-83766293, 83766295 传真: 0591-83766292

网站: <https://www.alizarin.com.cn/light-inkjet-transfer-paper-hot-peel-3-product/>

福州公司: 李春云 手机/微信: 138 6069 6268 QQ: 1787047653

永泰工厂: 李小姐 手机/微信: 137 999 89189 QQ: 377079763