
HTS-300GL 闪银喷墨打印热转印纸的产品说明书

核心视觉特效

- **自带闪银特效：**无需额外购买闪亮金属箔，即可制作出带有闪烁金属、金属背景效果的定制产品。
- **神奇色彩转化：**打印后，画面中的黄色会变成金色，灰色会变成银色，其他颜色则转化为五彩缤纷的闪亮金属色。



产品规格

- **品名/型号：** HTS-300GL / HTS-300SGL (Glitter Silver)
 - **包装规格：** 20 张/本
 - **可选尺寸：**
 - **A4** (210mm X 297mm)
 - **A3** (297mm X 420mm)
 - **A Letter** (8.5" X 11")
 - **B Ledger** (11" X 17")
-

广泛的设备与墨水兼容性

- **打印设备：**普通喷墨打印机、激光彩色复印机、激光打印机，甚至支持画笔或水彩笔手工涂画。
 - **适用墨水：**普通水性染料墨水、水性颜料墨水、升华墨水、弱溶剂墨水。
 - **裁剪设备：**支持 Silhouette CAMEO、GCC i-Craft、迈卡、Cricut 等小型刻字机巡边切割，可用转移纸转贴。
 - **转印工具：**家用电熨斗、迷你电熨斗（Mini Heat Press）、专业烫画机。
-

适用面料与产品

- **适用面料：**100%纯棉、涤棉（混纺）面料、100%涤纶、棉帆布、人造革等。
 - **适用颜色：**不论是深色、浅色还是白色面料均可完美显色。
 - **应用场景：**个性化 T 恤、帽子、礼包、挎包、棉帆布袋及各种家居装饰品。
-

产品主要优势

- **超高精细度：**支持 **1440dpi** 高打印解析度，画面色彩鲜艳，饱和度极佳。
 - **专业级耐洗：**耐水洗性能优异，色彩保持度高，耐洗程度达到纺织品专业标准。
-

适用机型推荐

- **喷墨打印机（推荐）：**支持绝大多数型号。如 Epson Stylus Photo 1390/R270/R230、Canon PIXMA ip4300/ix5000、HP Officejet Pro K550 等。
- **激光打印机/复合机：**支持部分特定型号。如 OKI 5600n/8600、Fuji Xerox 5750、Canon LBP5600/CLC1100、Canon iRC2620 等。

打印参数设定

- **打印墨水：**普通水性染料墨水、水性颜料墨水、升华墨水或弱溶剂墨水。
 - **质量设定：**请选择 **照片 (P)**。
 - **介质选项：**请选择 **普通纸**。
-

家用电熨斗操作步骤 (DIY 适用)

1. **打印剪裁：**打印后彻底晾干。剪切时须在图像边缘**保留 0.5cm 白边**（防止墨水渗出弄脏衣服）。
 2. **撕膜摆放：**用手轻轻将打印好的图案膜从背纸上撕下。将图案面**朝上**放置在欲转印的织物上。
 3. **平台选择：**请在坚固平稳、可承重的表面操作。**切勿使用家用烫衣板**（因其有弹性且支撑弱，会导致粘接不牢）。
 4. **熨斗设定：**温度调至**羊毛档**。**严禁开启蒸汽**（水汽会严重破坏转印效果）。
 5. **加压熨烫：**待熨斗达到最高温，盖上防油纸。用力将熨斗后半部压在防油纸上，均匀缓慢地移动熨烫数分钟。**边角处须特别加力**。
 6. **冷却揭纸：**熨烫完毕后，静置数分钟。待**完全冷却后**，揭下防油纸即可。
-

专业烫画机操作步骤 (批量生产适用)

1. **设备预热：**烫画机温度设定为 **165°C - 175°C**，时间设定为 **25 秒**，压力调至**中等压力**。
2. **衣物预烫：**将衣服平整铺在烫画机底板上，先**压烫 5 秒**以去除衣物湿气与褶皱。
3. **准备图样：**转印纸打印晾干后剪下，将图案膜从背纸上撕下。
4. **定位盖纸：**将图案膜轻轻平铺在衣服上（打印面朝上），依次覆盖上**防油纸**和**一层棉布**。
5. **压烫输出：**在 **165°C** 下压烫 **25 秒**。
6. **撕纸完成：**转印完成后，**撕下防油纸**即制作完成。

 核心注意事项

 纸张保存环境

- 请存放于相对湿度 35% - 65%、温度 10°C - 30°C 的阴凉干燥处。

 成品洗涤指南

- **洗涤方式**：使用普通洗涤剂，用冷水单独手洗或机洗。
 - **洗涤禁忌**：不可与其他衣服混洗、不可干洗、不可使用漂白剂。
 - **揉搓保护**：清洗时请勿用力揉搓转印图案部分。
 - **干燥方式**：洗后须立即晾干，或直接使用烘干机烘干。
 - **售后修复**：洗涤后若图案局部有脱落迹象，可重新盖上防油纸，用熨斗或烫画机重新压烫粘接。**【切勿用熨斗直接接触并熨烫图案】**。
-



福州茜素数码科技有限公司

Alizarin Technologies Inc.

地址：福州市高新区 清华紫光科技园 3 号楼 901~903

电话：0591-83766293, 83766295 传真：0591-83766292

网站：<https://www.alizarin.com.cn/dark-ink-jet-glitter-transfer-paper-product/>

永泰工厂：李小姐 手机/微信：13799989189 QQ: 377079763

福州公司：李春云 手机/微信：13860696268 QQ: 1787047653